



CONVERTER ACRILICO LUCIDO

NEUTRO

NON INGIALLENTE

CORPO

TL0077/BB bianco
TL0077/NN neutro





CONVERTER ACRILICO LUCIDO TL0077/BB - NN

PUNTI DI FORZA

Trasparenza
Corpo
Non ingiallente
Buona distensione
Pigmentabile

TL0077/BB (bianco) e **/NN (neutro)** può essere usato come finitura trasparente o può essere pigmentato. E' stato formulato per essere compatibile con le paste della serie TP2009/XX.

Come per qualsiasi finitura lucida, la preparazione del fondo prima dell'applicazione è estremamente critica. Si raccomanda di carteggiare accuratamente la superficie prima dell'applicazione.

Il galleggiamento dei pigmenti è stato ottimizzato utilizzando il **TH0790/00**, che è quindi il catalizzatore raccomandato. Si possono utilizzare anche altri catalizzatori, ma il rub-out potrebbe esserne influenzato, per cui è necessaria una verifica prima dell'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

APPLICAZIONE	Sistemi a spruzzo, anche ad alta pressione	
SUBSTRATI GREZZI O PRETRATTATI	Fondi trasparenti o pigmentati, preferibilmente poliesteri	
ESSICCAZIONE	Fuori polvere	80'
	Fuori impronta	8 ore
	Lucidatura	4-5 giorni
ACCATASTAMENTO	48 ore	
PREPARAZIONE	TH0790/00 50%	
DILUIZIONE	DT0424/00 20-40%	
PIGMENTI	Compatibile con le paste della serie TP2009/XX fino al 20% p/p; per la versione bianca (/BB), fino al 5%	
SETTORI DI IMPIEGO	Parti piane, parti piane di mobili	

Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company