



TU 218

Campione di resistenza. Da qualunque punto di vista.
Champion of Resistance. From any point of view.

 **SAYERLACK**[®]
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of
The Sherwin-Williams Company

FONDO-FINITURA POLIURETANICO PER ESTERNI SAYERLACK TU 218/XX

SAYERLACK TU 218/XX POLYURETHANE BASE-TOP COAT FOR OUTDOOR USE

UN INCREDIBILE SUCCESSO DI VERSATILITÀ E RESISTENZA, IN OGNI CONDIZIONE ESPOSITIVA

TU 218/XX è un fondo-finitura pigmentato opaco a due componenti dotato di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, destinato alla verniciatura di infissi in legno, mobili da giardino e manufatti esposti all'esterno.

Documentato successo del laboratorio R&D Sayerlack, TU 218/XX ha collezionato incredibili performance di resistenza contro intemperie, sbalzi di temperatura, raggi ultravioletti ed aggressioni chimiche, oltre a record di durata entusiasmanti, in ogni parte del mondo. I test eseguiti da Sayerlack o commissionati ad istituti specializzati hanno dimostrato che il film di TU 218/XX, anche negli ambienti più aggressivi di alta montagna o marini, non si degrada né si screpola.

Il prodotto ha tra l'altro superato brillantemente un'esposizione di otto anni a 1.500 mt. di quota sul Monte Bondone, come certificato dal CNR - Istituto per la Tecnologia del Legno di San Michele all'Adige (TN).

AN INCREDIBLE SUCCESS WITH VERSATILITY AND RESISTANCE, WHEREVER IT'S USED

TU 218/XX is a two-component opaque pigmented base-top coat with exceptional weather-resistance, for coating wooden doors and door and window frames, garden furniture and products exposed to the elements.

A documented success in the Sayerlack R&D laboratory, TU 218/XX shows incredible performance in its resistance to bad weather, jumps in temperature, UV rays and chemical attack, as well as lasting extremely well, all over the world. Tests carried out by Sayerlack or commissioned to specialised institutes reveal that even in the most aggressive seaside and mountain environments the TU 218/XX film does not deteriorate or crack.

The product also survived eight years at an altitude of 1,500 m on Mount Bondone unscathed, as certified by the CNR - National Research Institute for Wood Technology in San Michele all'Adige (Trentino province).

UNA GRANDE SOLUZIONE FACILE DA APPLICARE SU CONIFERE E LATIFOGLIE

TU 218/XX è utilizzabile come prodotto unico da applicare in due mani, di fondo e finitura, previa applicazione dell'isolante TU 250/00. È applicabile a spruzzo, in piano o in verticale, con qualsiasi attrezzatura, compresa l'elettrostatica.

Di facile applicazione, non alza la fibra del legno e non risente di problematiche legate alla temperatura o all'umidità. La brillantezza del colore, la resa eccellente e l'ottima copertura fanno da sempre di TU 218/XX un prodotto unico nel suo genere.

È utilizzabile sia su legni di conifere che di latifoglie, sia su MDF da esterni. Le essenze suggerite per le laccature in esterno sono quelle di conifera con pochi nodi e prive di resina naturale.

A BIG EASY SOLUTION TO APPLY TO HARD AND SOFT WOODS

TU 218/XX can be used as a single product to be applied in two coats, one base and one top, after application of the TU 250/00 sealer. Suitable for spray coating, horizontal or vertical, with any equipment, including electrostatic systems.

Easy to apply, it does not raise the wood fibre and is unaffected by temperature or moisture-related issues. The vivid colour, excellent spreading rate and optimum coverage mean that TU 218/XX is one of a kind.

It can be used on both soft and hard woods, and on exterior MDF. The types of wood suggested for outdoor varnishing are softwoods with few knots and without natural resin.





CICLO DI VERNICIATURA CON PERFORMANCE SOPRENDENTI

Applicazione ad immersione dell'isolante TU 250/00 diluito al 50% con DT 1150/00.

Essiccazione di almeno 4 ore a temperatura ambiente.

Applicazione a spruzzo della prima mano (100-120 gr/mq) di TU 218/XX catalizzato con TH 720/00 e diluito con DT 1150/00.

Essiccazione di almeno 12 ore a temperatura ambiente.

Effettuazione di eventuali stuccature.

Carteggiatura con carta abrasiva grana 280-320.

Applicazione a spruzzo della seconda mano (130-160 gr/mq) di TU 218/XX catalizzato con TH 720/00 e diluito con DT 1150/00.

Attesa di almeno 24 ore prima dell'accatastamento dei pezzi.

COATING SYSTEM WITH IMPRESSIVE PERFORMANCE

Dipping application of TU 250/00 sealer 50% diluted with DT 1150/00.

Drying for at least 4 hours at ambient temperature.

Spray application of the first coat (100-120 g/m²) of TU 218/XX catalysed with TH 720/00 and diluted with DT 1150/00.

Drying for at least 12 hours at ambient temperature.

Filling, if necessary.

Sanding with 280-320 grit sandpaper.

Spray application of the second coat (130-160 g/m²) of TU 218/XX catalysed with TH 720/00 and diluted with DT 1150/00.

Wait of at least 24 hours before stacking parts.





PIGMENTABILE CON LE PASTE DELLA SERIE TP 2009/XX

TU 218/XX è disponibile nelle seguenti tonalità di colore:

- /13 BIANCO 15 gloss
- /BB CONVERTER BIANCO 30 gloss
pigmentabile con le paste TP 2009/XX per la riproduzione
dei colori pastello
- /41 BIANCO GHIACCIO 40 gloss
- /42 VERDE MUSCHIO - RAL 6005 20 gloss
- /65 TESTA DI MORO - RAL 8028 20 gloss
- /66 VERDE ABETE - RAL 6009 20 gloss
- /NO CONVERTER NEUTRO 30 gloss
pigmentabile con le paste TP 2009/XX per la riproduzione
dei colori pieni

ADD PIGMENT USING SERIES TP 2009/XX PASTES

TU 218/XX is available in the following colour shades:

- /13 WHITE 15 gloss*
- /BB WHITE CONVERTER 30 gloss
add pigment using TP 2009/XX pastes to reproduce
pastel shades*
- /41 ICE WHITE 40 gloss*
- /42 MOSS GREEN - RAL 6005 20 gloss*
- /65 TERRA BROWN - RAL 8028 20 gloss*
- /66 FIR GREEN - RAL 6009 20 gloss*
- /NO NEUTRAL CONVERTER 30 gloss
add pigment using TP 2009/XX pastes to reproduce
full colours*

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

Technical Service

tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
servizioclienti@sayerlack.it

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 770528
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

Sherwin-Williams UK Coatings Ltd.

A1 Business Park - Knottingley
West Yorkshire - WF11 0BU - England
tel. +44 (0) 1977 673363 - fax +44 (0) 1977 673521
ukinfo@sherwin.com - www.sayerlack.co.uk

Sherwin-Williams Ireland Ltd.

53 Robinhood Industrial Estate
Dublin 22 - Ireland
tel. +353 1460 1445 - fax +353 1460 1449
irlinfo@sherwin.com - www.sayerlack.co.uk

Technical Service

tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com